

REPCON FC FINE

ВОДОСТОЙКИЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ РАСТВОР

ОПИСАНИЕ

REPCON FC FINE — это высококачественный водостойкий ремонтный раствор на основе портландцемента и молотого известняка. Может использоваться для заполнения трещин в бетонных поверхностях шириной до 4 мм.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может наноситься как на сухие, так и на влажные бетонные поверхности
- Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ
- Добавки в составе обеспечивают необходимую консистенцию и высокую удобообрабатываемость

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение трещин и отверстий в бетонных поверхностях
- Выравнивание неровных бетонных поверхностей
- Внутренние и наружные работы
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и осадкам

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Превышает требования ASTM C472-73, пункт 10, ASTM C-587-68.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтр	Сортированная фракция молотого известняка, максимальный размер 0,3 мм
Тип связующего	Портландцемент, соответствующий ASTM C150
Плотность	1,67 кг/л после смешивания с водой

Соотношение вода/порошок: 0,4 л/кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная поверхность должна быть прочной и очищенной от пыли, свободных частиц, масла, жира и прочих посторонних веществ. Все свободные частицы и загрязнения должны быть удалены подходящим механическим способом.

Смешивание

Сухой порошок **REPCON FC FINE** засыпают в отмеренное количество воды, тщательно перемешивают в течение 3 минут, дают отстояться в течение 15 минут и снова перемешивают. Смесь должна быть использована в течение 3 часов с момента смешивания.

НАНЕСЕНИЕ

В качестве финишного покрытия

Нанесите смесь шпателем для выравнивания бетонных поверхностей.

В качестве заполнителя трещин

Смесь следует плотно вдавить в трещины шпателем или кельмой.

Отверждение:

Отремонтированный участок отверждается не менее двух-трех дней.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления при надлежащем хранении в затемненном сухом месте.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Мешки по 20 кг
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

