

# CEMTEC F. B.

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА



### ОПИСАНИЕ

**CEMTEC F. B.** – это битумная эмульсия холодного нанесения с минеральными эмульгаторами, армированная безасбестовым волокном для дополнительной эластичности и устойчивости.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Армирование волокном для дополнительной стабильности и эластичности
- Холодное нанесение, не требует предварительного нагрева
- Микропористость: дышит для предотвращения образования пузырей
- Отсутствие повторного эмульгирования в воде, отсутствие растрескивания и шелушения при высоких температурах
- Простое нанесение

### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагоизоляция и гидроизоляция, защитное покрытие для широкого спектра поверхностей, включая бетонные крыши, кирпич, битумную мембрану для скатных крыш, черепицу и волнистое железо.

### НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием хорошо перемешайте. Очистите все поверхности, на которые будет наноситься покрытие, отремонтируйте поврежденные или потрескавшиеся участки. Пористую поверхность покройте грунтовкой. Наносите мягкой кистью или шваброй из расчета не менее 1 л/м<sup>2</sup> без подтеков на наклонные вертикальные поверхности. Дайте первому слою высохнуть, затем нанесите второй слой перпендикулярно первому из расчета 1 л/м<sup>2</sup>.

### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой упаковке в складских условиях. **Применяемый стандарт:** ASTM D 1227.

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Безопасен, нетоксичен и не подвержен повторному эмульгированию при контакте с чистой водой.
- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В этих случаях выведите человека на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Курение во время нанесения строго запрещено. В закрытых помещениях при нанесении необходимо обеспечить работников дыхательными аппаратами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТР                                        | ЗНАЧЕНИЕ                                                   | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Удельная плотность                              | 1 +/- 0.04 кг/л                                            | ASTM D 2939     |
| Сухой остаток                                   | 45-55                                                      | ASTM D 2939     |
| Содержание золы                                 | 5-25                                                       | ASTM D 2939     |
| Время высыхания                                 | Не менее 24 часов                                          | -               |
| Эластичность при 0 °C                           | Растрескивание и шелушение отсутствует                     | -               |
| Водостойкость                                   | Образование пузырей и повторное эмульгирование отсутствует | -               |
| Воспламеняемость при прямом воздействии пламени | Обугливание                                                | -               |
| Армирование                                     | Безасбестовое минеральное волокно                          | -               |

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>РАСХОД</b>   | 1 м <sup>2</sup> /л при толщине сухой пленки 500 мкм |
| <b>УПАКОВКА</b> | Ведро 20 литров и бочка 200 литров                   |
| <b>ЦВЕТ</b>     | Коричнево-черный                                     |

Отсканируйте для  
просмотра паспорта на  
изделие





The Trusted Brand in  
**CONSTRUCTION  
CHEMICALS**

### Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

### Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: [tech@cmci-sa.com](mailto:tech@cmci-sa.com), сайт: [www.cmci-sa.com](http://www.cmci-sa.com)

Отсканируйте для  
просмотра паспорта на  
изделие



**CMCI**