

CEMTEC DAMP PROOFING BITUMINOUS COATING



НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ:

CEMTEC DAMP PROOFING BITUMINOUS COATING – это антикоррозийное битумное покрытие холодного нанесения из отборного битума и быстросохнущего растворителя, выполняющее функцию гидроизоляционной мембраны. Может также использоваться в качестве защитного покрытия для подземных частей сооружений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия и самовосстанавливаемость
- Легкое нанесение и гладкое покрытие
- Защита от коррозии
- Хорошая устойчивость к слабым кислотам, щелочам и солям
- Устойчивость к почвенным бактериям

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита от коррозии и влаги металлических и бетонных поверхностей, таких как пожарные лестницы, резервуары для хранения, водостоки, водосточные трубы, заборы.

ПОДГОТОВКА

- Поверхность должна быть очищена от пыли, жира, ржавчины и т.д. Поверхность может быть слегка влажной, но не мокрой.

НАНЕСЕНИЕ

- Можно наносить кистью, валиком или распылением.
- Минимум два слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Растворитель в составе быстро испаряется, поэтому емкости всегда должны быть закрыты.
- Следующий слой наносится после высыхания предыдущего.
- Перед использованием прочтите раздел «Здоровье и безопасность».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт BS 3416, ТИП I

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Удельная плотность	0.98-1.0
Сухой остаток	60% по массе (прибл.)
Время высыхания на отлип	4 часа
Выдержка между слоями	24 часа
Испытание на коррозию с 3% NaCl	Устойчивость и отсутствие пузырей
Температура вспышки	Минимум 32 °C

ОЧИСТКА

CEMTEC DAMP PROOFING BITUMINOUS COATING поддается очистке любым подходящим нефтяным растворителем.

ХРАНЕНИЕ

Длительный срок хранения в герметично закрытой таре при температуре 5-30 °C.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Растворитель в основе выделяет горючие пары до высыхания, которые могут оказывать наркотическое действие при вдыхании или впитывании через кожу.
- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В этих случаях выведите человека на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	2 м ² /л при толщине сухой пленки 300 мкм
УПАКОВКА	Ведра 20 литров и бочки 200 литров
ЦВЕТ	Черный



The Trusted Brand in
**CONSTRUCTION
CHEMICALS**

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.