

CEMTEC RUBBERIZED BITUMEN EMULSION

ТИКСОТРОПНАЯ МЕМБРАНА



ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная гидроизоляция и/или клей, при высыхании образующие прочное непроницаемое покрытие.

Состав:

Тиксотропная битумная эмульсия холодного нанесения тропического исполнения с 8% содержанием латекса.

Преимущества:

Непроницаемая гидроизоляционная мембрана, защищающая бетонные конструкции от сульфатов в почве. Применяется для бетонных и кирпичных фундаментов, подпорных стен и опор мостов. Защищает наружные и внутренние стены. Служит многослойной мембраной для новых сооружений и обработкой старых полов. Обеспечивает сцепление для паркета, пенополистирола и пробковой плитки. Образует основание для штукатурки на сложных поверхностях.

Классификация грузов: ограничения отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция и защита конструкций
- Бетонные колонны и балки
- Влагоизоляция для резервуаров и сооружений ниже уровня земли
- Внутренние стены с повышенной или пониженной влажностью
- Новые или старые полы
- Клей для паркета и деревянной мозаики
- Клей для штукатурки сложных поверхностей

Рекомендации по использованию

Наносите тиксотропную мембрану только на прочную и очищенную от грязи, пыли, жира и сыпучих материалов поверхность. Поверхность может быть влажной, но не сырой. Рекомендуется увлажнить поверхность перед нанесением, особенно в жаркую сухую погоду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Битум
Содержание связующего	Минимум 58% по массе
Удельная плотность	0.98
Температура размягчения	40-49 °C (104-120 °F) при воздействии прямых солнечных лучей. Если изделие закрыто другими материалами, температура значительно выше
Основание	Битум
Содержание латекса	Минимум 8% по массе сухой пленки
Рабочая температура (сухая пленка)	От - 30 °C до +57 °C (от 22 до 135 °F)

ТИКСОТРОПНАЯ МЕМБРАНА СООТВЕТСТВУЕТ:

- 1 Строительные нормы и правила Великобритании 102, 1973. «Защита зданий от грунтовых вод»
- 2 Памятка Министерства охраны окружающей среды № 23 «Материалы по гидроизоляции». Научно-исследовательский институт по строительству, дайджест 54 «Влагоизоляция твердых полов»
- 3 Памятка Министерства охраны окружающей среды № 77 «Клеи, используемые в строительстве»

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не воспламеняется и готов к использованию без нагревания. Однако латекс имеет сильный запах аммиака, и в нем присутствует небольшое количество химических эмульгаторов. Используйте при наличии соответствующей вентиляции.
- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В этих случаях выведите человека на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Курение во время нанесения строго запрещено. В закрытых помещениях при нанесении необходимо обеспечить работников дыхательными аппаратами.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	0,6 м ² /л при толщине сухой пленки 1000 мкм
УПАКОВКА	Бочки 20 и 210 литров
ЦВЕТ	Черный

НОРМЫ РАСХОДА

М²/л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Кол-во слоев	1-ый слой	2-ой слой	3-ий слой
Резервуары и гидроизоляционные конструкции	2	2.25		
Пароизоляция	2	1	1.50	
Стены	3	2.25	2.25	2.25
Потолки	2	1	1	
Клей для паркета и деревянной мозаики	1	1.15	-	
Изоляционные панели, пенополистирол, пробковые плиты	1	1.50	-	
Штукатурка сложной поверхности	2	4.50	4.50	

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

CMCI