

CEMTEC WALL SEAL

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ



ОПИСАНИЕ:

CEMTEC WALL SEAL – это сверхпрочное цементное покрытие, предназначенное для гидроизоляции и защиты каменной кладки. Смешивается с водой и наносится на каменную или бетонную поверхность для герметизации пустот и покрытия стены, тем самым останавливая проникновение влаги. Выпускается в белом и сером декоративном исполнении для надземных сооружений и в сером не декоративном исполнении для подземных частей. В состав **CEMTEC WALL SEAL** входят стеараты для облегчения смешивания.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CEMTEC WALL SEAL подходит практически для всех внешних и внутренних каменных поверхностей, подвалов, туннелей, цистерн, резервуаров, бетонных стен для устранения истирания и старых стен для устранения подтеков. Не используйте поверх других покрытий без связующего вещества или надлежащей подготовки. Многие герметики действуют как антиадгезионный состав, поэтому обратитесь в СМСИ за рекомендациями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Более низкая стоимость по сравнению с металлической или битумной гидроизоляцией
- Простота смешивания и нанесения
- Становится неотъемлемой частью стены
- Сочетание красоты и долговременной защиты

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Очистите поверхность щеткой, скребком или зубилом для удаления всех дефектных материалов и посторонних частиц. Химическим способом удалите солевые пятна, масло, плесень и т.д. Для хорошего сцепления должно быть открыто не менее 70% исходной поверхности. Отремонтируйте все трещины и отверстия в основании стен для ослабления давления воды. Оставьте отверстия для отвода воды открытыми на 1 (один) день после нанесения **CEMTEC WALL SEAL**, а затем заполните их **AQUAPLUG**. Увлажните стены за час до нанесения и сохраняйте их влажными. Плотный бетон следует смочить не менее двух раз с интервалом не менее 30 минут. Перед нанесением поверхность должна быть влажной (без излишков воды). Если **CEMTEC WALL SEAL** тянется при нанесении, поверхность недостаточно увлажнена.

Смешивание

Высыпьте 25 кг **CEMTEC WALL SEAL** в чистую емкость; добавьте примерно 7,2 л чистой воды и перемешайте до консистенции блинного теста. Дайте смеси загустеть в течение 15 минут; после этого она должна держаться на кисти без капель. Для дополнительной прочности сцепления на гладких, плотных бетонных или ранее окрашенных поверхностях смешайте 2 л **CEMPOL ACRYLIC** с 5 л воды на каждые 25 кг **CEMTEC WALL SEAL**.

Нанесение

КИСТЬ: нанесите **CEMTEC WALL SEAL** жесткой кистью. Хорошо втирайте средство во влажную стену, заполняя все поры, и завершите нанесение мазками в одном направлении. Сохраняйте «мокрый край». Через 4 часа нанесите второй слой. **КЕЛЬМА:** наносите согласно инструкции выше, только вторым слоем нанесите смесь **CEMTEC WALL SEAL** и чистый кварцевый песок в соотношении 2:1. **ОТДЕЛКА ГУБКОЙ:** после схватывания последнего слоя придайте ему необходимую текстуру с помощью губки или деревянной гладилки. Не наносите на замерзшую поверхность или при температуре ниже 7,2 °C.

Отверждение

После достижения достаточной твердости распыляйте на стену воду для поддержания влажности поверхности в течение 3 дней. В жаркую погоду отверждение происходит дольше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на разрыв	ASTM C 109 5 Н/мм ²
Прочность сцепления	ASTM C 321 3.5 Н/мм ²
Прочность на сжатие	ASTM C 09 2.8 Н/мм ²
Прочность сцепления на сдвиг	ASTM C 109 3.5 Н/мм ²

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	При нанесении 1 кг/м ² CEMTEC WALLSEAL покрывает 25 м ² поверхности При нанесении 1,5 кг/м ² CEMTEC WALLSEAL покрывает 16 м ² поверхности
УПАКОВКА	Мешки 25 кг
ЦВЕТ	Белый

Норма расхода на 1 м ²			
Применение	Первый слой	Второй слой	Последний слой
Гидроизоляция стен			
Обычное	1 кг	0.5 кг	Кистью
Тяжелые условия	1 кг кистью	0.4 кг кистью 0.2 кг кельмой	Кельмой

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

CMCI