

KUREKOTE 75 VOX

АКРИЛОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ И ГЕРМЕТИК СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛОС



ОПИСАНИЕ

KURECOTE 75 VOX – это формирующая мембрану жидкость на водной основе для отверждения, герметизации, пылезащиты и упрочнения бетона. Подходит для нанесения на новый и старый бетон.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная гидроизоляция для оптимального твердения бетона.
- Герметизация бетонных поверхностей для защиты от атмосферных осадков.
- Упрочнение бетонных поверхностей за счет правильной гидратации цемента.
- Устранение пыления за счет хорошего нарастания прочности.
- Прозрачная пленка, устойчивая к пожелтению под воздействием внешних факторов или УФ-излучения (см. меры предосторожности).
- Альтернатива для ситуаций, когда материалы на основе растворителей не подходят или не соответствуют требованиям.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стены
- Промышленные полы
- Подвалы
- Внутренние бетонные поверхности
- Тротуары
- Фундаменты

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ASTM C-309. Тип 1, класс B
- Все федеральные и государственные стандарты по выбросам растворителей, включая нормативы Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов, требования штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
- Одобрен Министерством сельского хозяйства США для использования на предприятиях, где может вступать в случайный контакт с пищевой продукцией.

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года в заводской нераспечатанной упаковке.

ВНЕШНИЙ ВИД

Белая, непрозрачная жидкость. После высыхания становится прозрачной пленкой с легким блеском.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

Приведенные ниже данные были получены в лабораторных условиях.

Сухой остаток	
ASTM D - 4758	15%
Время высыхания* ASTM D-1640	22 °C, отн. влажность: 55%
Отверждение	Меньше 1 часа
Интервал между слоями	2-4 часа

В лабораторных условиях были получены следующие результаты.

* Время высыхания материала на водной основе напрямую зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Низкая температура бетона или воздуха и/или высокая относительная влажность увеличивают время высыхания.

Сцепление с бетоном

ASTM D-4541	Разрушение бетона
Сцепление слоев	
ASTM D-4541	Отсутствие разрушения между слоями

Испытание с помощью атмосферной камеры,

ASTM G-53, 500 часов

Устойчивость к УФ-лучам	Отсутствие пожелтения
Устойчивость к мелению	Отсутствие пожелтения
Сопrotивление отслаиванию	Отсутствие ухудшения

Примечание:

Длительное воздействие влаги или воды может привести к временной непрозрачности, которая исчезает после высыхания. В особенности это касается фактурных и слишком плотных поверхностей: длительное воздействие влаги приведет к появлению молочного оттенка пленки. После высыхания герметик снова становится прозрачным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная поверхность должна быть очищена от стоячей воды, герметиков и других материалов, которые могут препятствовать впитыванию **KUREKOTE 75 VOX**.

РАСХОД	Фактурная поверхность: 4,9-7,4 м ² /л, Гладкая поверхность: 6,1-8,6 м ² /л. Примечание Соблюдайте нормы расхода, избегая чрезмерного объема и толщины слоя материала. KUREKOTE 75 VOX можно наносить в несколько слоев. Для надлежащего сцепления поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении нескольких слоев слой материала склеиваются между собой.
УПАКОВКА	Ведро объемом 20 литров и бочки объемом 210 литров
ЦВЕТ	Белая непрозрачная жидкость



Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

Смешивание

KUREKOTE 75 VOX не требует предварительного смешивания и может использоваться сразу из упаковки.

Нанесение

Нанесите равномерный слой распылением или валиком. Материал можно распылять с помощью ручного распылителя с насосом или безвоздушного промышленного распылителя. При нанесении валиком используйте короткий ворс. Дайте составу высохнуть в течение 4-6 часов до начала интенсивного движения.

Отверждение

Для отверждения свежесушеного бетона нанесите **KURECOTE 75 VOX** сразу после отделочных работ и/или сразу после исчезновения блеска поверхностной влаги.

Герметизация

При герметизации поверхность старого бетона должна быть сухой и очищенной от загрязнений, таких как воск, смазка и масло, с помощью щелочного мыла или раствора, а не кислот. Поверхность необходимо смочить водой перед нанесением, однако стоячая вода должна быть убрана для правильного формирования пленки. Для обеспечения равномерного уплотнения и блеска поверхности может потребоваться повторное нанесение.

Защита от сколов

Для минимизации повреждений наружного бетона солью в зимний период следует наносить 2 слоя. Качество бетона и работ, вовлечение воздуха, соотношение воды и цемента, погодные условия и количество противогололедителя, нанесенного на бетон, могут способствовать образованию окалина и сколов на поверхности даже при условии обработки бетона.

Удаление герметика

Высохший, затвердевший герметик можно удалить с помощью сильного растворителя, такого как ксилол, метилэтилкетон или толуол. Также допустимо использование серийных средств для снятия краски (всегда читайте инструкции и этикетки с предупреждениями). В качестве альтернативы герметик можно снять пескоструйной обработкой или подобными механическими средствами.

Очистка

Очищайте инструменты и оборудование теплой мыльной водой до высыхания герметика.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во влажной среде материал может помутнеть и приобрести молочный цвет. Не используйте в местах с повышенной влажностью, где важен внешний вид покрытия.
- Не наносите поверх бетона с целью нанесения верхних бетонных слоев, эпоксидных или уретановых покрытий.
- Не используйте в качестве опалубочной смазки для наклонных конструкций.
- Не наносите на кирпич или кирпичную брусчатку.
- Несмотря на совместимость со многими клеями для ковров, плитки и напольных покрытий, для вызывающих сомнения клеев рекомендуем нанесение на пробный участок. На участках с подвижными ковровыми покрытиями рекомендуется полное удаление мембраны или использование **KUREKOTE DR** или **CEMTEC SILHARD**.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Избегайте попадания на кожу и глаза и вдыхания; при возникновении таких ситуаций выведите пострадавшего на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и вызовите медицинскую помощь.
- Курение во время нанесения категорически запрещено. При нанесении в замкнутых пространствах необходимо обеспечить персонал дыхательным оборудованием.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Высококачественные строительные химические вещества
 CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
 Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

CMCI