

CEMTEC KURE N SEAL

**ОТВЕРЖДЕНИЕ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ,
УПРОЧНЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ**



ОПИСАНИЕ

CEMTEC KURE N SEAL – это акриловый сополимер для твердения бетона и защиты внутренних бетонных поверхностей, включая плитку террасы. Прозрачное покрытие обладает хорошей устойчивостью к пожелтению под воздействием ультрафиолетовых лучей и прочно соединяется с бетоном, образуя инертную непроницаемую пленку, устойчивую к щелочной среде свежего цемента, солям и многим строительным краскам. Пропитывает поверхность пола, обеспечивая устойчивость к воздействию загрязнений и окрашивающих материалов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прозрачная пленка для твердения нового бетона
- Герметизация старых и новых бетонных поверхностей, глянцевый внешний вид и упрощение очистки
- Упрочнение нового бетона, способствующее правильному затвердеванию для повышения стойкости к истиранию
- Пылезащита бетона путем проникновения прочной и долговечной пленки в поры поверхности
- Минимизация сколов наружного бетона при нанесении в 2 слоя
- Защита свежего бетона от атмосферных осадков после высыхания
- Совместимость со многими красками, клеями и эластичными напольными покрытиями
- Отсутствие растворителя для безопасного хранения и транспортировки

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перекрытия промышленных полов
- Стены и колонны
- Бетонные верхние покрытия
- Парковки
- Склады
- Полы, упрочненные железнением
- Пассажирские и грузовые терминалы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Отверждение: для отверждения свежееуложенного бетона нанесите **CEMTEC KURE N SEAL** сразу после отделочных работ и/или сразу после исчезновения блеска поверхностной влаги. Нанесение осуществляется с помощью распылителя, валика из овечьей шерсти или валика с коротким ворсом. Покрывайте только ту область, которую сможете обработать за 10 минут, так как мембрана **CEMTEC KURE N SEAL** начнет высыхать.

Отверждение: при герметизации поверхность старого бетона должна быть сухой и очищенной от загрязнений, таких как воск, смазка и масло, с помощью щелочного мыла или раствора, а не кислот. Для обеспечения равномерного уплотнения и блеска поверхности на сильно потертых или пористых участках может потребоваться повторное нанесение. Нанесите **CEMTEC KURE N SEAL** с помощью распылителя, валика из овечьей шерсти или валика с коротким ворсом.

Защита от сколов: для минимизации повреждений наружного бетона солью в зимний период следует наносить 2 слоя. Качество бетона и работ, вовлечение воздуха, соотношение воды и цемента, погодные условия и количество противобледенителя, нанесенного на бетон, могут способствовать образованию окалина и сколов на поверхности даже при условии обработки бетона.

Очистка

Инструменты и оборудование можно очищать с помощью растворителя **CEMTEC SOLVENT**, ксилола или толуола. Прогоните чистящий растворитель через распылительное оборудование для удаления материала и предотвращения засорения сопла при дальнейшем использовании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не наносите поверх выпота и стоячей воды.

РАСХОД	Цель применения	Первый слой	Расход указан для плотных заглаженных полов, а в категории защиты от сколов – для обработанных щеткой или затертых поверхностей. Расход может отличаться от указанных значений в зависимости от текстуры поверхности.
	Отверждение и герметизация	6.1-7.4 м²/л	
	Новый бетон		
	Герметизация и пылезащита	7.4-8.6 м²/л	
	Старый бетон		
	Защита от сколов	6.1 м/л	
	Дополнительный второй слой		
	Отверждение и герметизация	7.4-9.8 м²/л	
	Новый бетон		
	Герметизация и пылезащита	8.6-11.0 м²/л	
Старый бетон			
Защита от сколов	6.1 м²/л		
УПАКОВКА	Ведра объемом 20 литров и бочки объемом 210 литров		
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI		

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



- Используйте при наличии надлежащей вентиляции и держите вдали от открытого огня – состав содержит ароматический растворитель и классифицируется как горючий. Если выделение паров растворителя нежелательно, рекомендуем использовать средства на водной основе, например, CEMTEC KURE N SEAL clear VOX.
- Не наносите поверх бетона с целью нанесения верхних бетонных слоев, эпоксидных или уретановых покрытий или клеев. Для этих целей рекомендуем использовать KUREKOTE DR.
- Несмотря на совместимость со многими клеями для ковров, плитки и напольных покрытий, для вызывающих сомнения клеев рекомендуем нанесение на пробный участок. На участках с подвижными ковровыми покрытиями рекомендуется полное удаление мембраны или использование KUREKOTE DR.
- Не используйте в качестве опалубочной смазки для наклонных конструкций.
- Не наносите на наружные, окрашенные и штукатуренные стены, а также стены из архитектурного бетона. Для этих целей рекомендуем использовать **CEMTEC KURE N SEAL** clear VOX
- Не используйте на участках, где возможно попадание горячего масла, смазки или жира, например, на кухнях.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Храните открытую упаковку вдали от открытого пламени, искр, зажженных сигарет и ламп постоянного света. Избегайте попадания на кожу и глаза и вдыхания; при возникновении таких ситуаций выведите пострадавшего на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и вызовите медицинскую помощь.
- Курение во время нанесения категорически запрещено. При нанесении в замкнутых пространствах необходимо обеспечить персонал дыхательным оборудованием.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
 Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
 просмотра паспорта на
 изделие



Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

