

KURECOTE DR

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

KUREKOTE DR – это жидкий мембранообразующий отвердитель на основе углеводородных смол. Мембрана обеспечивает отличное начальное отверждение бетона, затем начинает разрушаться примерно через 4 недели и полностью исчезает с поверхности после завершения отверждения. Обычно это занимает еще 3-4 недели при нормальном движении и погодных условиях. Наличие защиты бетона и минимальное движение значительно увеличивают время разрушения мембраны.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надлежащее отверждение и более прочный, износостойкий бетон.
- Минимизация образования пыли.
- Быстрое разрушение для последующего нанесения напольных покрытий.
- Простое и быстрое распыление.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Горизонтальные и вертикальные бетонные поверхности.
- Внутренние и внешние работы.
- Бетон, на который впоследствии будет нанесено покрытие или облицовка.
- Ситуации, при которых на поверхности бетона не рекомендуется создавать долгосрочную мембрану.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Предназначен для отверждения свежего бетона. Нанесите **KUREKOTE DR** с учетом указанной нормы расхода сразу же после окончательного заглаживания (или снятия форм для вертикальных поверхностей).

Смешивание

KUREKOTE DR не требует предварительного смешивания и используется сразу из упаковки. Нанесите равномерный слой распылением или валиком. Материал можно распылять с помощью ручного распылителя с насосом или безвоздушного промышленного распылителя. Соблюдайте указания по толщине покрытия.



Очистка

Поверхность пола

KUREKOTE DR обычно разрушается через 4-8 недель после нанесения. Точное время зависит от плотности нанесения, влажности плиты, скорости высыхания, воздействия ультрафиолетового излучения и интенсивности транспортного движения. Полы должны быть тщательно очищены с помощью поломоечной машины и промышленных моющих средств. Подметания вручную недостаточно. После надлежащей очистки следуйте инструкциям производителя покрытия для надлежащей подготовки пола к нанесению конкретного материала. Использование **KUREKOTE DR** не отменяет необходимости надлежащей подготовки поверхности для обеспечения хорошего сцепления наносимого состава, особенно при последующей укладке бетона или плитки террасы.

Очистка:

Инструменты и оборудование можно очищать с помощью растворителя CEMTEC SOLVENT, ксилола, метилэтилкетона или толуола. Прогоните чистящий растворитель через распылительное оборудование для удаления материала и предотвращения засорения сопла при дальнейшем использовании.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- Стандарт ASTM C-309, тип 1 и 1D, класс B
- Спецификация AASHTO M-148, тип 1 и 1D
- Спецификации Института эластичных напольных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

Приведенные ниже данные были получены в лабораторных условиях.

Время высыхания	0,5-1 час
Температура вспышки в закрытом тигле Тага	39 °C
Срок хранения	2 года в заводской нераспечатанной упаковке.

Дайте составу высохнуть в течение 4-6 часов до начала интенсивного движения.

РАСХОД	Фактурный бетон: 7,4 м ² /л Гладкий бетон: 9,8 м ² /л
УПАКОВКА	Ведро объемом 20 литров и бочки объемом 210 литров
ЦВЕТ	Прозрачная жидкость на основе растворителя с легким янтарным оттенком



Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

ВНЕШНИЙ ВИД

После высыхания продукт придает поверхности глянцевый блеск. Под воздействием солнечного света **KUREKOTE DR** приобретает глубокий янтарный цвет. Со временем пленка рассеивается, и янтарный цвет пропадает.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- После нанесения **KUREKOTE DR** должен оставаться в открытом и незащищенном состоянии для надлежащего исчезновения пленки.
- Если **KUREKOTE DR** необходимо снять до разрушения мембраны, можно использовать химическую или абразивную очистку.
- Не наносите поверх выпота и стоячей воды.
- Запрещается интенсивное движение до отверждения покрытия.
- Не использовать в местах, подверженных воздействию горячего жира или масла.
- Не устойчив к бензину и тормозной жидкости.

Растворители в **KUREKOTE DR** являются легковоспламеняющимися. Держите подальше от источников тепла, искр, открытого пламени и зажженных сигарет. Используйте взрывобезопасное оборудование для нанесения.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте защитную одежду, перчатки, маски, очки и т.д.
- Избегайте попадания на кожу и глаза и вдыхания; при возникновении таких ситуаций выведите пострадавшего на свежий воздух, промойте пораженный участок чистой водой и вызовите медицинскую помощь.
- Курение во время нанесения категорически запрещено. При нанесении в замкнутых пространствах необходимо обеспечить персонал дыхательным оборудованием.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI