

EPOFLOOR WS PRIMER

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



ОПИСАНИЕ

EPOFLOOR WS PRIMER — это двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для использования с эпоксидными и полиуретановыми покрытиями. Средство обладает слабым запахом и не воспламеняется.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Специально для полиуретановых и эпоксидных покрытий
- При схватывании образует прочную поверхность для прилипания полиуретановых покрытий
- Отличное сцепление с бетоном, металлом и деревом

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Подготовка поверхности:

Перед нанесением **EPOFLOOR WS PRIMER** поверхность необходимо очистить от загрязнений, таких как отвердители, упрочнители бетона, опалубочная смазка, краска и т.д. Вместо использования отвердителей бетона рекомендуется выдерживать бетон во влажном состоянии. Все поверхности должны быть чистыми и прочными. По возможности рекомендуется проведение пескоструйной обработки; при отсутствии такой возможности может быть достаточно кислотного травления и очистки обдирочной щеткой.

Нанесение:

Рекомендуемый расход — примерно 7,35 м²/л, однако для пористых поверхностей потребуется больше материала. Не наносите слишком толстый слой грунтовки. Перед нанесением покрытия поверх **EPOFLOOR WS PRIMER** вся вода должна испариться. Для лучшего результата поверхность, покрытая грунтовкой **EPOFLOOR WS PRIMER**, должна быть слегка липкой на ощупь при нанесении. Если по какой-то причине грунтовка полностью отвердела до стеклоподобного состояния, поверхность следует отшлифовать и нанести еще один слой **EPOFLOOR WS PRIMER** перед нанесением верхнего покрытия. **EPOFLOOR WS PRIMER** можно наносить кистью, валиком или распылением.

ОЧИСТКА:

- Для очистки инструментов и оборудования перед сушкой используйте моющее средство и воду.
- Не допускайте высыхания материала на оборудовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

Приведенные ниже данные получены в лабораторных условиях.

Консистенция	Жидкость
Жизнеспособность	Жидкость
Время до нанесения следующего покрытия	2-3 часа при 25 °C и отн. влажности 50% 2 часа при 25 °C
Сухой остаток	~ 50% по массе ~ 50% по объему
Цвет	Жидкость соломенно-желтого цвета
Срок хранения	12 месяцев в складских условиях
Смешивание	Комплекты уже смешаны

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Приблизительно 6,66 м ² /л при толщине сухой пленки 75 микрон
УПАКОВКА	Набор объемом 1 галлон
ЦВЕТ	Прозрачный

При схватывании образует прочную
поверхность для прилипания
полиуретановых покрытий

Отличное сцепление с бетоном,
металлом и деревом

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

