

EPOFLOOR 1000 SL

САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЕСЯ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА



ОПИСАНИЕ

EPOFLOOR 1000 SL – это эпоксидная система, обеспечивающая прочное, химически стойкое, непроницаемое и легко очищаемое бесшовное покрытие для новых и старых бетонных полов. Уникальная смесь полиэфирных смол и специального наполнителя предназначена для быстрого и легкого выравнивания изношенного бетонного пола с выбоинами. Обладает превосходной химической стойкостью и эластичностью для сопротивления ударам, оставаясь при этом достаточно прочной, чтобы выдерживать движение промышленного транспорта. Это реактивная система, не содержащая растворителей.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Текучая консистенция для самовыравнивания.
- Отсутствие растворителей обеспечивает отсутствие запаха при нанесении.
- Прочное сцепление с полом и превращение в его неотъемлемую часть.
- Простота нанесения и легкость ухода.
- Отличная химическая стойкость.
- Плотная, непроницаемая сплошная поверхность без швов после отверждения.
- Отличная долговечность и ударопрочность.
- Широкая цветовая гамма.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фармацевтическая промышленность
- Химические заводы
- Производство
- Склады
- Выставочные залы
- Ремонтные мастерские для автомобилей/грузовиков
- Лаборатории
- Больницы

СТАНДАРТ

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ 70 ° F (21 ° C)

Время высыхания на отлип: 6 ч

Легкое движение по поверхности: 24 ч

Полное отверждение: 7 дней

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

1. Подготовка поверхности основания
2. Грунтовка основания
3. Нанесение самовыравнивающегося эпоксидного покрытия

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Возраст нового бетона должен составлять не менее 28 дней, а поверхность должна быть очищена от загрязнений, таких как масло, смазка, отвердевающая мембрана, механическим способом, например, фрезеровальной машиной по бетону, дробеструйным или пескоструйным аппаратом и т.д. Если основание протравлено кислотой, его следует тщательно очистить пресной водой и дать высохнуть. Цементное молочко и выступы необходимо тщательно удалить, а отверстия выровнять с помощью EPOMORT 1000 GEL / CEMTEC EPOMORT 100 для получения ровной поверхности.

Поверхность, на которую наносится EPOFLOOR 1000 SL, должна быть ровной и подготовленной к нанесению.

ПРИМЕЧАНИЕ: если содержание влаги в бетоне превышает 5% или обнаружена поднимающаяся влага, необходимо обратиться в технический отдел CMCI.

Грунтование

Перед нанесением EPOFLOOR 1000 SL подготовленное основание должно быть загрунтовано EPOMORT 1000 LV (порядок нанесения см. в паспорте EPOMORT 1000 LV).

Пористое основание следует грунтовать повторно, избегая образования луж грунтовки. Перед нанесением EPO FLOOR 1000 SL грунтовку следует выдержать до полного высыхания на отлип.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесение EPO FLOOR 1000 SL не следует откладывать более чем на 24 часа после грунтования основания.

НАНЕСЕНИЕ САМОВЫРАВНИВАЮЩЕГОСЯ ЭПОКСИДНОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Смешивание

EPOFLOOR 1000 SL состоит из трех компонентов: базовой смолы, отвердителя и наполнителя. Отвердитель вливается в смолу в емкости для смешивания и тщательно перемешивается в течение 2 минут с помощью сверхмощной низкоскоростной дрели с насадкой для смешивания. Затем медленно добавляется наполнитель и перемешивается в течение 3-5 минут до получения однородной консистенции.

Для достижения равномерной толщины в соответствии с рекомендациями, необходимо разметить участки для нанесения каждой одной-двух упаковок. Для больших площадей необходимо запланировать последовательность нанесения. Для получения дополнительной информации обращайтесь в технический отдел CMCI.

Нанесение

Для создания равномерной и ровной поверхности требуется непрерывное нанесение достаточного объема смеси. Начните с угла и наносите материал сплошной полосой вдоль края, затем как можно быстрее вернитесь в исходное положение.

РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	16 и 40
ЦВЕТ	Белый, серый бетон, желтый и зеленый. Дополнительные цвета по запросу

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

