

# POXEESCOTE LS

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

### ОПИСАНИЕ

**POXEESCOTE LS** – двухкомпонентное эпоксидное покрытие на основе растворителя, обеспечивающее химическую стойкость. При нанесении образует тонкую пленку и производится как в глянцевом, так и в окрашенном полуматовом исполнении.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая устойчивость к широкому ряду промышленных реагентов. Защита основания от щелочей, солей и растворителей.
- Непроницаемость поверхности
- Легкость очистки
- Широкая цветовая гамма
- Улучшение рабочей среды
- Может использоваться в качестве грунтовки и герметика для EPOFLOOR 2000 SL и EPOFLOOR 4000 SL

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Соотношение при смешивании | Смола/отвердитель<br>8:2 по объему |
| Сухой остаток              | 60%                                |
| Температура высыхания      | 60 °C непрерывно                   |
| Стойкость                  | 80 °C периодически                 |

### НАНЕСЕНИЕ

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход           | Может варьироваться в пределах 6-10 м <sup>2</sup> /л в зависимости от пористости и поверхности основания |
| Смешивание       | Тщательно перемешайте 8 л смолы и 2 л отвердителя                                                         |
| Способ нанесения | Кисть или валик                                                                                           |
| Очиститель       | Ксилол                                                                                                    |
| Жизнеспособность | 10 °C – 12 часов<br>23 °C – 8 часов<br>35 °C – 3 часа                                                     |

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### Подготовка поверхности

Возраст бетона должен быть не менее 28 дней, а содержание влаги – менее 6%. Цементное молочко, масло, смазка и другие загрязнения необходимо удалить с помощью дробеструйной обработки, шабрения или кислотного травления. Для удаления масла и смазки можно использовать растворители или моющие средства. Шероховатость поверхности необходимо свести к минимуму для облегчения нанесения тонкой пленки покрытия.

### Смешивание

Отдельно перемешайте часть А (основу) в течение минуты, затем влейте отвердитель и тщательно перемешайте в течение 3-5 минут механическим способом. Первый слой наносится кистью или валиком на основание. При необходимости наносите последующие слои в соответствии с рекомендуемым в данном паспорте временем.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Данный состав плохо отверждается при температуре ниже 5 °C. При низкой температуре основания могут возникнуть трудности при нанесении кистью или валиком. Для оптимальной работы температура основания должна быть выше 10 °C.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладных сухих условиях.

### ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

Смола > 32 °C, отвердитель > 23 °C.  
Смесь > 23 °C.

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать попадания на кожу и в глаза (например, используйте перчатки, очки, маску, защитные кремы и т.д.)
- Обеспечьте достаточную вентиляцию
- При попадании средства на кожу тщательно промойте ее теплой водой с мылом или подходящим промышленным очистителем. При попадании в глаза промывайте их водой ( в течение минимум 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью
- В состав этого изделия входят легковоспламеняющиеся материалы, поэтому держите его подальше от искр и открытого пламени. Курение в рабочей зоне запрещено

Отсканируйте для  
просмотра паспорта на  
изделие



|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| РАСХОД   | 10 м <sup>2</sup> /л при толщине мокрой пленки 100 мкм |
| УПАКОВКА | Комплекты по 10 л (A+B)                                |
| ЦВЕТ     | Свяжитесь с техническим отделом CMCI                   |

#### Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

#### Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: [tech@cmci-sa.com](mailto:tech@cmci-sa.com), сайт: [www.cmci-sa.com](http://www.cmci-sa.com)

Отсканируйте для  
просмотра паспорта на  
изделие

