

CEMTEC DRY SHAKE EMERY



МОНОЛИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

ОПИСАНИЕ

CEMTEC DRY SHAKE EMERY обеспечивает устойчивость поверхности к истиранию и ударам и может наноситься на любые виды полов, подвергающихся интенсивному истиранию: погрузочные зоны, автостоянки, складские помещения, механические цеха и автосалоны. К ним относятся погрузочные зоны, автостоянки, складские помещения, механические мастерские, автомобильные салоны и сервисные центры.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ:** CEMTEC DRY SHAKE EMERY повышает износостойкость по сравнению с обычными бетонными полами
- **СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ:** CEMTEC DRY SHAKE EMERY обладает отличными противоскользящими свойствами, позволяющими использовать материал во влажных помещениях.
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К МАСЛУ И ЖИРУ:** отличная устойчивость к воздействию масла и жира.
- **НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКИ ИНЕРТНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ:** материал не ржавеет во влажных помещениях.
- **НАНЕСЕНИЕ:** готов к применению, не требует смешивания и легко наносится, удобен для пользователя.
- Содержит чрезвычайно твердый износостойкий наполнитель, превышающий требования к содержанию оксида алюминия, так как содержание наждака составляет более 56%.

СВОЙСТВА

ТВЕРДОСТЬ (ПО ШКАЛЕ МООСА)

CEMTEC DRY SHAKE EMERY: твердость наполнителя на основе наждака составляет 9 единиц по шкале Мооса.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Показатель полируемости	68
Ударная выносливость наполнителя	8
Истираемость наполнителя	1.9
Прочность наполнителя на раздавливание	8.2

Содержание оксида алюминия (наждака) – 65%.
Прочность на сжатие (28 дней) – 70 Н/мм² (ACI 302)

НАНЕСЕНИЕ

- Уложите бетон между точками стяжки и снимите излишки до уровня чистового пола.
- Для выравнивания поверхности используйте гладилку или терку. Для удаления излишков воды протрите по поверхности мешковину или резиновый шланг.

- После легкого застывания бетона затрите поверхность деревянной теркой или затирочной машиной.
- Для лучшего результата и равномерной толщины слоя наносите CEMTEC DRY SHAKE EMERY в два слоя, используя для первого слоя примерно две трети от общего количества.
- Первый слой: после затирки поверхности нанесите первый слой, когда на стяжке не будет влаги и она застынет настолько, что человек, встав на нее, оставит следы глубиной около 3-5 мм.
- Оставьте первый слой на поверхности, пока он не впитает влагу и не приобретет однородный цвет, затем затрите поверхность деревянной теркой или затирочной машиной. Сразу после этого нанесите второй слой перпендикулярно первому, начиная с краев.
- После того, как второй слой впитает влагу, затрите его тем же способом, начиная с краев и затем двигаясь в перпендикулярном направлении.
- Окончательная затирка. При достаточном схватывании поверхности, когда на поверхности не проступает дополнительная вода и мелкие фракции, следует произвести вторую и окончательную затирку пола. Для обеспечения твердого и гладкого покрытия слегка приподнимите кельму.

ПРИМЕЧАНИЯ

Обратите внимание, что время нанесения имеет большое значение. Не наносите состав слишком рано, так как он впитает излишки воды, что приведет к снижению прочности и пылению пола. Кроме того, CEMTEC DRY SHAKE EMERY может сместиться с поверхности. Избегайте слишком позднего нанесения из-за недостаточного количества влаги для завершения гидратации. Края, которые подвергнутся интенсивному движению или износу, необходимо дополнительно защитить. Для этого нанесите CEMTEC DRY SHAKE EMERY шириной 75-150 мм вдоль краев и заглайте поверхность стальным шпателем.

РАСХОД	Расход CEMTEC DRY SHAKE EMERY зависит от промышленных целей.	Интенсивное движение	7 кг/м ³
		Умеренное движение	5 кг/м ³
		Легкое движение	3 кг/м ³
УПАКОВКА	Мешки 25 кг		
ЦВЕТ	Обратитесь в технический отдел CMCI		

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



ОТВЕРЖДЕНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Для отверждения и герметизации CEMTEC DRY SHAKE EMERY рекомендуется использовать следующие средства:
CEMTEC KURE N SEAL
KUREKOTE DR.
CEMTEC SIL-HARD

Настоятельно рекомендуем использовать отвердитель для обеспечения надлежащего отверждения бетона, обработанного CEMTEC DRY SHAKE EMERY, так как это очень важно для обеспечения необходимых физических свойств пола.

ЦВЕТНОЙ ПОЛ

Если требуется окраска пола, рекомендуем нанести пробный слой цветного CEMTEC DRY SHAKE EMERY.

ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

CEMTEC DRY SHAKE EMERY – готовый к применению состав, не требующий добавления цемента и добавок.

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575
Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI