

CEMTEC NON-SLIP AGGREGATE

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА С НАТУРАЛЬНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

ОПИСАНИЕ

CEMTEC NON-SLIP AGGREGATE – это дробленый и сортированный заполнитель из горных пород для обеспечения твердого, долговечного, сверхпрочного, нескользящего пола. Его износостойкость во многих случаях превосходит износостойкость камня, гравия и других материалов, используемых при строительстве сверхпрочных полов. Материал сортируется для получения оптимального сочетания острых неравномерных частиц, от крупных до мелких, которые соединяются друг с другом и образуют превосходную кислотостойкую нескользящую поверхность. Доступен в стандартном размере 8-30 и других размерах, отвечающих различным требованиям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечение постоянной безопасности в пешеходных зонах, таких как тротуары, пандусы и платформы
- Устойчивость к коррозии
- Самая экономичная защита от скольжения

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пищевая промышленность
- Молочные заводы
- Бетонные поверхности, подвергающиеся воздействию воды
- Лестницы
- Платформы
- Пандусы для пешеходов в зданиях
- Пандусы на парковках, где необходима дополнительная тяга для въезжающих и выезжающих автомобилей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Нанесение

Уложите бетон между точками стяжки и снимите излишки до уровня чистового пола. Для выравнивания поверхности используйте гладилку или терку. Для удаления излишков воды протрите по поверхности мешковину или резиновый шланг. После легкого застывания бетона затрите поверхность деревянной теркой или затирочной машиной. Для лучшего результата и равномерной толщины слоя наносите **CEMTEC NON-SLIP AGGREGATE** в два слоя, используя для первого слоя примерно две трети от общего количества. Оставьте первый слой на поверхности, пока он не впитает влагу, затем затрите поверхность деревянной теркой или затирочной машиной. Сразу после этого нанесите второй слой. Затрите его тем же способом, начиная с краев и затем двигаясь в перпендикулярном направлении. Заглаживайте до получения необходимой поверхности.

Внешний вид

CEMTEC NON-SLIP AGGREGATE – дробленый и сортированный заполнитель на основе изверженных пород в упаковке. Чистовая затирка может иметь любую фактуру, соответствующую бетонной, и должна быть указана владельцем. Обычно **CEMTEC NON-SLIP AGGREGATE** не заглаживают стальной кельмой.

Отверждение и герметизация

Для отверждения и герметизации **CEMTEC NONSLIP AGGREGATE** рекомендуются следующие средства. Каждое из них имеет свои преимущества и уникальные свойства. Ознакомьтесь с техническими характеристиками всех отвердителей и герметиков. В случае затруднений свяжитесь с местным представителем CMCI для получения рекомендаций по конкретным проектам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

Удельная плотность	2.87
Твердость по шкале Мооса	7
Поглощение	0.19%
Оксид алюминия	25.4%
Кремнезем	56.1%

Гранулометрический анализ

Размер сита	# 8 - # 30	Степень %
# 8	Остаток	7%
12	Остаток	45%
16	Остаток	28%
30	Остаток	20%
50	След	

ОТВЕРЖДЕНИЕ

На основе растворителя

KUREKOTE DR* **

Соответствие нормам по содержанию ЛОС

KUREKOTE 75 VOX

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

На основе растворителя

CEMTEC KURE N SEAL*

CEMTEC SIL-HARD*

* Не используйте на окрашенных поверхностях.

** Если в дальнейшем поверхность пола будет часто подвергаться воздействию растворителей, гидравлических жидкостей и т.д., отвердите пол с помощью **KUREKOTE DR**, исходя из расхода 9,8 м²/л. Загерметизируйте пол с помощью **CEMTEC SIL-HARD**, 8,6-9,8 м²/л. Информацию о пригодности и применении см. в паспортах на материалы.

ОЧИСТКА

Очищайте инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.

РАСХОД	4,9 кг/м ²
УПАКОВКА	Мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем для защиты от влаги. 60 мешков на паллету.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Бетон для внутренних работ не должен вовлекать воздух.
- Для наружных работ обратитесь в CMCI за специальными инструкциями по применению бетона с воздухововлекающими добавками.
- Для еще большей износостойкости рекомендуем использовать упрочнитель пола с железным наполнителем CEMPLATE.

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI