

ОПИСАНИЕ

CEMTEC SILHARD – это распыляемое покрытие на основе силиката натрия для упрочнения, уплотнения и защиты от пыли бетона. Может использоваться на новых бетонных поверхностях, свежих или уже отвердевших, а также на старых, пылящих бетонных поверхностях.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Герметизация, отверждение и пылезащита за один прием
- Отсутствие паров растворителей при нанесении
- С пола, обработанного CEMTEC SILHARD, легко удаляются строительные растворы и бетон
- Устойчивость к проникновению масла, химических веществ и разрушающему действию солей
- Оборудование можно очистить водой
- Пригодность для укладки плитки

ПРИМЕЧАНИЕ

Увеличение устойчивости к коррозии может быть достигнуто с помощью CEMTEC HARD N TUFF.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные горизонтальные бетонные поверхности
- Образовательные и медицинские учреждения
- Офисы и жилые здания
- Складские помещения
- Зоны хранения продуктов питания; автостоянки
- Часто используется для отверждения бетона

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- Федеральные спецификации и спецификация Корпуса инженеров армии США для обработки бетонных поверхностей силикатом натрия.
- Разрешено Министерством сельского хозяйства США для использования на мясных и птицеводческих предприятиях, прошедших федеральную проверку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные характеристики

Применение	Время отверждения
Пешеходное движение	4-6 часов
Транспортное движение	24 часа

	Грубая отделка	Мелкозернистая текстура	Затирка
Только что отвердевший бетон	7.4	9.8	12.3
Голый бетон, подлежащий облицовке плиткой	4.8	7.4	9.8
Пылящий бетон или терраса		7.4	12.3

Дополнительные слои: после нанесения первого слоя может потребоваться герметизация поверхности. Увеличивайте расход с каждым дополнительным слоем

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и покрытий, которые могут препятствовать проникновению CEMTEC SILHARD.

Смешивание

CEMTEC SILHARD готов к применению и не требует предварительного перемешивания.

Нанесение

Нанесите CEMTEC SILHARD на бетонную поверхность сплошным слоем. Наиболее эффективное нанесение осуществляется с помощью ручного или электрического распылителя, хотя можно также использовать метлу с мягкой щетиной или скребок. Все лужи и потеки немедленно удаляйте щеткой. Стойкость бетона к истиранию повышается при нанесении дополнительных слоев CEMTEC SILHARD. Каждый слой необходимо тщательно высушить перед нанесением следующего слоя. Начинайте нанесение с краев перекрытия после удаления стяжек, так как высыхание бетона начинается именно в этих местах.

ОЧИСТКА

Очищайте кисти, инструменты, оборудование и промывайте распылитель питьевой водой сразу после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Защищайте металл, стекло, дерево, краску и кирпич от попадания CEMTEC SILHARD. При случайном неправильном нанесении немедленно промойте поверхность питьевой водой.
- Для большей износостойкости при строительстве новых объектов рекомендуется использовать сухой упрочнитель для пола. См. паспорта CEMTEC DRY SHAKE, CEMPLATE и CEMPLATE HD.
- Дайте составу высохнуть в течение 4-6 часов до начала пешеходного движения.
- Если на поверхности бетона останется избыток CEMTEC SILHARD, может образоваться белый осадок, который следует немедленно удалить скребком.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Площадь покрытия 20 л CEMTEC SILHARD составляет 75-295 м ² в зависимости от пористости бетона и требований к работе. Значения расхода, указанные в м ² /л, являются приблизительными.
УПАКОВКА	Бочки 210 л и ведра 20 л
ЦВЕТ	Обратитесь в технический отдел CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

