

CEMTEC BARRIER SEAL

АКРИЛОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОНА



ОПИСАНИЕ

CEMTEC BARRIER SEAL – это пигментированный акриловый сополимер, обеспечивающий защитное покрытие для бетонных и каменных поверхностей. Не желтеет под воздействием солнечного света. При нанесении на бетон образует прочную инертную непроницаемую пленку, устойчивую к щелочи свежего цемента, а также к кислотам, солям и строительным краскам.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к обесцвечиванию под воздействием ультрафиолетового излучения
- Сокращение волнистости цвета бетона
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Защита от грязи и других пятен
- Совместимость с мастиками и красками
- Защита поверхностей от атмосферных воздействий

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бетонные и каменные стены.
- Сборные железобетонные элементы.
- Неглазурованный кирпич и керамическая плитка.
- Дорожные барьеры и опоры мостов.
- Наружные каменные поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть сухими, прочными и очищенными от масла, жира и других загрязнений, которые могут препятствовать проникновению **CEMTEC BARRIER SEAL**. При возможности используйте мойку высокого давления. Все мембраны на поверхности (отвердители, опалубочная смазка) должны быть полностью удалены. До нанесения герметика следует выполнить ремонт поверхности и швов до полного отверждения.

Защитите прилегающие стеклянные и металлические поверхности от брызг и случайного загрязнения. Перед нанесением **CEMTEC BARRIER SEAL** нанесите необходимые материалы для швов. Поверхности могут быть сухими или слегка влажными, но не сырыми.

Смешивание

CEMTEC BARRIER SEAL готов к применению и не требует предварительного смешивания. Однако рекомендуется перемешать содержимое контейнера в течение трех минут.

Материал легко и равномерно наносится при помощи движений валиком, кистью или распылителем взад-вперед, простукивая предыдущий участок. Избегайте слишком толстых слоев, разводов и подтеков для обеспечения однородности внешнего вида. Нанесите второй слой через 2-4 часа после полного высыхания первого слоя.

Нанесение

Материал легко и равномерно наносится при помощи движений валиком, кистью или распылителем взад-вперед, простукивая предыдущий участок. Избегайте слишком толстых слоев, разводов и подтеков для обеспечения однородности внешнего вида. Нанесите второй слой через 2-4 часа после полного высыхания первого слоя.

Очистка

Инструменты и оборудование следует очищать раствором **CEMTEC SOLVENT**, ксилолом или толуолом сразу после использования. Пропустите моющий раствор через распылитель для удаления остатков материала и предотвращения засорения сопла при дальнейшем использовании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Материал не замерзает при хранении, но ему следует дать нагреться до 50 °F (10 °C)
- Не наносить при температуре бетонной поверхности или окружающей среды ниже 32 °F (0 °C)
- Не наносить на насыщенные влагой поверхности или поверх стоячей воды
- Использовать при достаточной вентиляции и держать вдали от открытого огня
- Если присутствие паров растворителя нежелательно, рекомендуем использовать герметик на водной основе от CMCI
- В течение первой недели после нанесения не допускайте движения по покрытию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартные технические параметры

Приведенные ниже данные получены в лабораторных условиях.

Внешний вид	Пигментированная матовая
Время высыхания	1/2 ч
Устойчивость к кислотам	Хорошая
Устойчивость к щелочам	Хорошая
Устойчивость к УФ-излучению	Хорошая
Температура вспышки	110 °F (43 °C)

Внешний вид

CEMTEC BARRIER SEAL – пигментированная акриловая жидкость, образующая матовую пленку.

РАСХОД	Поверхность*	Расход (м ² /л)	На большинство поверхностей рекомендуется наносить два слоя. Соблюдайте рекомендуемые нормы расхода. Избегайте слишком толстых слоев.
	Горизонтальная	6.1-8.6	
	Вертикальная сборная	7.3-9.7	
	Железобетон	6.1	
	Бетонный блок	4.9	
УПАКОВКА	20 л		
ЦВЕТ	Серый, светло-серый, остальные цвета по запросу		

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

