

CEMTEC 25N

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ



CEMTEC 25N – это низкомолекулярный однокомпонентный полиуретановый герметик, под воздействием влаги отверждающийся в эластичное и прочное покрытие. Обладает высокой эластичностью и отличными характеристиками восстановления и пригоден для эксплуатации в широком диапазоне температур.

ОПИСАНИЕ

Состав: герметик для швов на основе полиуретана.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация деформационных швов в сборных бетонных конструкциях, парапетах балконов, водопропускных трубах мостов, подпорных стенках и т.д. Заделка швов вокруг окон, дверей, плинтусов, стыков стен с полом и корпусов ставней.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота в применении, так как является однокомпонентной системой.
- Отличное сцепление с различными строительными материалами.
- Отличная устойчивость к различным химическим веществам и микроорганизмам.
- Отличная устойчивость к старению.
- Можно окрашивать после отверждения.
- Сохраняет эластичность даже в холодную погоду.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Стандарт ASTM C 920. Федеральная спецификация США TT-S-00230, тип II, класс A. BS 4254:1983 и BS 5889:1989, тип A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Твердость по Шору А 25 ±5 ASTM D 2240, DIN 53505 ISO

Температура эксплуатации От -40 °C до 90 °C, шоковая темп. 120 °C

Температура нанесения 5-40 °C

Устойчивость к провисанию (DIN EN 27390)

Время высыхания на отлип

Скорость отверждения

Удлинение при разрыве

Коэффициент

приспособленности к движению

Прочность на растяжение

при 100% удлинении

при разрыве

Токсичность

Срок хранения

Отличная

1-2 часа при 25 °C и 55% отн. вл.

Прибл. 2-3 мм/день

>500%, DIN 52455, ASTM D 412

25%

DIN 52455 ASTM D412

0,5 Н/мм²

1,3 Н/мм²

Без ограничений после отверждения

12 месяцев

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности: все швы должны быть чистыми. Для бетона рекомендуется пескоструйная обработка. Все отвердители, старые шпаклевки, жир, гидроизоляционные составы и т.д. должны быть удалены. Для непористых поверхностей, таких как стекло, металл и т.д., рекомендуется очистка толуолом или метилэтилкетом. Для уплотнения и забутовки рекомендуется использовать полиэтиленовые стержни или пенополиуретан. Запрещается использовать наполнители, обработанные битумными продуктами, смазкой или маслом. В случае их наличия они должны быть удалены или изолированы виниловой лентой или полиэтиленовой пленкой. Все поверхности швов должны быть грунтованы грунтовкой **CEMTEC PU PRIMER**.

Нанесение: наносить с помощью механического или пневматического пистолета. Большой объем можно наносить с помощью насосного оборудования. Плотнo вдавить в шов с помощью кельмы или шпателя для обеспечения хорошего контакта.

ДОСТУПНОСТЬ:

CEMTEC 25N поставляется через продавцов строительных материалов. Крупным подрядчикам поставляется напрямую от компании Construction Material Chemical Industries.

УХОД:

При повреждении **CEMTEC 25N** и отсутствии загрязнения шов можно отремонтировать, вырезав поврежденный участок и заново покрыв его **CEMTEC 25N**.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Алюминиевые мягкие тубы 600 мл
ЦВЕТ	Темно-серый, белый, бежевый, другие цвета по запросу

ШИРИНА ШВА

ГЛУБИНА ШВА	мм	6	9	12	15	18	22	25
	6	17	11	8	7	6	5	4
	9	11	7	6	4.4	3.7	3	2.7
	12	8	6	4.2	3.3	2.8	2.3	2
	15	7	4.4	3.3	2.7	2.2	1.8	
	18	6	3.7	2.8	2.2	1.9	...	
	22	5	3	2.3	1.8	...	...	...
	25	4	2.7	2	...	...	...	...

Погонные метры на мягкую тубу 600 мл

TSS/PDS/1010/A

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575
Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.