

CEMTEC 920 S

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ



ОПИСАНИЕ

CEMTEC 920 S — это однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик для швов дорожных покрытий, специально разработанный для легкой заливки в горизонтальные швы в бетонных полах.

ОПИСАНИЕ

Состав: герметик для швов на основе полиуретана.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота в применении, так как является однокомпонентной системой.
- Отличное сцепление с различными строительными материалами.
- Отличная устойчивость к различным химическим веществам и микроорганизмам.
- Отличная устойчивость к старению.
- Отличная устойчивость к движению.
- Сохраняет эластичность даже в холодную погоду.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация деформационных и рабочих швов в полах и перекрытиях, подверженных пешеходному и автомобильному движению.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ASTM C 920, тип S, класс P, класс 25, применение T, NT, M и O.
- Федеральная спецификация США TT-S-00230, тип II, класс A. BS 4254:1983 и BS 5889:1989, тип A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Твердость по Шору А	48 ASTM D 2240, DIN 53505 ISO
Температура эксплуатации	От -40 °C до 90 °C, шоковая 120 °C
Температура нанесения	5-40 °C
Соппротивление разрыву	38.2 pli
Время высыхания на отлип	4 ч при 25 °C и 55% отн. вл.
Скорость отверждения	2-3 мм/день
Удлинение при разрыве	>210%, DIN 52455, ASTM D 412

Коэффициент 25%

приспособленности к движению

Прочность на растяжение DIN 52455, ASTM D412

при 100% удлинении	0.6 Н/мм ²
при разрыве	1.5 Н/мм ²

Токсичность Без ограничений после отверждения

Срок хранения 12 месяцев

НАНЕСЕНИЕ

Ремонт кромок швов: все швы должны быть прочными и не иметь физических повреждений. Используйте эпоксидный раствор, например, **CEMTEC EPOMORT 100**, для ремонта любых повреждений или дефектов кромок швов.

Подготовка поверхности: все швы должны быть чистыми. Для бетона рекомендуется пескоструйная обработка. Все отвержденные составы, старые замазки, жиры, гидроизоляционные составы и т.д. должны быть удалены. Для непористых поверхностей, таких как стекло, металл и т.д., рекомендуется очистка толуолом или метилэтилкетонем. Для уплотнения и забутовки рекомендуется использовать полиэтиленовые стержни или пенополиуретан. Запрещается использовать наполнители, обработанные битумными продуктами, смазкой или маслом. В случае их наличия они должны быть удалены или изолированы виниловой лентой или полиэтиленовой пленкой. Пористые поверхности и швы, которые в будущем будут подвергаться интенсивному воздействию воды, должны быть загрунтованы **CEMTEC PU PRIMER**.

Нанесение: перед нанесением герметика заклейте внешние кромки швов малярным скотчем. **CEMTEC 920 S** — однокомпонентный материал, который поставляется в 4,5-литровых банках и не требует смешивания. Откройте банки и с помощью воронки или любым другим подходящим способом залейте материал в швы и разровняйте его скребком или шпателем.

ДОСТУПНОСТЬ

CEMTEC 920 S поставляется через продавцов строительных материалов. Крупным подрядчикам поставляется напрямую от компании Construction Material Chemical Industries.

Отсканируйте для просмотра паспорта на изделие



РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Банки объемом 4,5 л
ЦВЕТ	Темно-серый, белый, бежевый, другие цвета по запросу

УХОД

При повреждении **CEMTEC 920 S** и отсутствии загрязнения шов можно отремонтировать, вырезав поврежденный участок и заново покрыв его **CEMTEC 920 S**.

TSS/PDS/1010/A

Заявление о качестве

Продукция CMCi производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCi оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCi не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMC