

CEMTEC ARBO XL1075

ВСПУЧИВАЮЩИЙСЯ ГЕРМЕТИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

CEMTEC ARBO XL1075 – это высококачественный вспучивающийся герметик общего назначения со звукоизоляционными свойствами. Прошел испытания в швах шириной до 50 мм со стойкостью четыре часа.

CEMTEC ARBO XL1075 – это однокомпонентный звукоизоляционный и огнестойкий акриловый герметик на водной основе. При воздействии пламени вспучивается, препятствуя распространению огня и дыма. Обладает хорошей адгезией к широкому ряду распространенных строительных оснований без необходимости нанесения грунтовки.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация внутренних огнезащитных швов, огнестойкие двери и перегородки. Кирпичная кладка и швы кирпичной кладки с низкой подвижностью. Звукопоглощение. Огнестойкость в течение четырех часов подтверждена независимой экспертизой.

Примечание

Не рекомендуется для швов с высокой подвижностью и для наружных швов.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CEMTEC ARBO XL1075 изготовлен в соответствии с требованиями стандарта BS EN ISO 11600 - F/G - 7.5P.

Испытания на огнестойкость согласно BS 476-20:1987;

Отчет Warrington № 63282

Отчет Warrington № 116997

Отчет Warrington № 119344

Отчет Warrington № 123325/A

Акустические испытания:

Отчет AIRO L/2913/3

Отчет AIRO L/2913/4

Отчет AIRO L/2913/5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время высыхания на ощупь

при 20 °C и отн. вл. 65%	5 минут
Температура нанесения	5-40 °C
Температура эксплуатации	От -10 °C до +70 °C
Твердость по Шору А	30

Скорость отверждения

при 20 °C и отн. вл. 65%

Химическая стойкость

Устойчивость к УФ-излучению

Окрашиваемость

Приспособленность к движению

Стыковые швы (движение при растяжении и сжатии) 10%

Нахлесточные швы (движение при сдвиге) 20%

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка швов

Поверхность шва должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Поверхности следует обезжирить и использовать соответствующую грунтовку для конкретных целей. Рекомендуется обратиться в отдел технического обслуживания CMCI и за консультацией по выбору грунтовки.

Уплотнительный жгут

При необходимости для контроля глубины укладки герметика следует использовать соответствующий наполнитель швов, например, вспененный полиэтилен с закрытыми порами. Подготовка швов, грунтовка и нанесение герметика должны выполняться в соответствии с BS 8000-16, британским стандартом по заделке швов в зданиях с помощью герметика.

Нанесение

CEMTEC ARBO XL1075 поставляется в полиэтиленовом картридже объемом 300 мл и наносится с помощью пистолета объемом 600 мл.

РАЗМЕР ШВА И ПРИГОДНОСТЬ

Ширина шва:

Минимальная 6 мм

Максимальная 25 мм (однократное применение); за консультацией по многократному применению обращайтесь в отдел технического обслуживания CMCI

РАСХОД	Размер шва (мм)	м/л
	6 x 6	27.8
	9 x 6	18.5
	12 x 9	9.3
	18 x 10	5.6
	25 x 10	4.0
УПАКОВКА	24 картриджа по 300 мл в коробке. Насадки и 25 мягких туб по 600 мл в комплекте	
ЦВЕТ	Белый, серый и красный	

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Глубина шва

Минимальная	10 мм (пористые основания)
	6 мм (непористые основания)
Максимальная	25 мм

Соотношение ширины и глубины:

Обратитесь в отдел технического обслуживания CMCI. Как правило, швы должны быть как можно более узкими для минимизации воздействия огня.

ГРУНТОВКИ

SEMTEC ARBO PRIMER 2650 500 мл

Длина шва на упаковку – около 125 м

ОЧИСТИТЕЛЬ

SEMTEC ARBO CLEANER 17: 1 л на основе ксилола. Не подходит для пластика и деликатных покрытий.

SEMTEC ARBO CLEANER 16: 1 л на спиртовой основе.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Полиуретановые насадки

Пистолеты для затирки швов

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ

Размер шва, мм	Материал жгута	Целостность (мин.)
15 x 10	Пенополиуретан	240
15 x 20	Пенополиуретан	240
30 x 12	Каменная вата	240
30 x 12	Пенополиуретан	240
35 x 12	Каменная вата	240
50 x 25	Пенополиуретан	240

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не представляет особой опасности, но для получения полной информации см. паспорт безопасности материала.

Важно:

Информация в данной брошюре основана на принципах добросовестности и результатах, полученных в ходе опыта и испытаний. Однако все рекомендации или предложения даются без гарантии, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Товары поставляются в соответствии с условиями продаж Компании, копия которых предоставляется по запросу. Герметики Arbo производятся в Саудовской Аравии по технической лицензии Adshead Ratcliffe.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com