

CEMTEC ARBOSIL 1081

ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

CEMTEC ARBOSIL 1081 – это силиконовый герметик, отвердевающий под воздействием водяного пара с образованием эластичной силиконовой резины.

CEMTEC ARBOSIL 1081 белого и черного цвета содержит фунгицид, помогающий снизить частоту появления плесени на кухнях, в ванных комнатах и других санитарно-технических помещениях.

Прозрачный **CEMTEC ARBOSIL 1081** не содержит фунгицида и рекомендуется для использования в производстве аквариумов

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для использования вокруг ванн, душевых кабин, раковин, умывальников, кухонных столешниц и многих других санитарных помещений и внутренних работ. Рекомендуется для фасадов магазинов, витрин и стыков между стеклами. В состав белого и черного покрытий входит фунгицид, подавляющий рост плесени. Рекомендуется для производства аквариумов (только прозрачный).

Не рекомендуется для нанесения поверх краски, большинства металлов и натурального камня.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CEMTEC ARBOSIL 1081 изготовлен в соответствии с требованиями **BS EN ISO 11600 - F/G - 25 - LM** и **BS5889 :1989, тип B**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания на ощупь при 20 °C и 65% отн. вл.	10 мин
Температура нанесения	5-40 °C
Температура эксплуатации	от -40 °C до +150 °C
Твердость по Шору А	20
Скорость отверждения при 20 °C и 65% отн. вл.	2 мм/сутки
Химическая стойкость	Устойчив к большинству разбавленных кислот и щелочей. Органические растворители могут вызвать набухание герметика и потерю адгезии

Устойчивость к УФ-излучению Очень хорошая

Приспособленность к движению

Стыковые швы (движение при растяжении и сжатии)	25% (не больше $\pm 33\%$ в любом направлении)
Нахлесточные швы (движение при сдвиге)	50% (не больше $\pm 66\%$ в любом направлении)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Подготовка швов:

Поверхность шва должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Поверхности следует обезжирить с использованием соответствующего очистителя. Для некоторых оснований может потребоваться грунтовка. Рекомендуется обратиться в отдел технического обслуживания CMCI и за консультацией по выбору грунтовки.

Забутка

При необходимости для контроля глубины укладки герметика следует использовать соответствующий наполнитель швов, например, вспененный полиэтилен с закрытыми порами. Подготовка швов, грунтовка и нанесение герметика должны выполняться в соответствии с BS 8000-16, британским стандартом по заделке швов в зданиях с помощью герметика.

Нанесение

CEMTEC ARBOSIL 1081 поставляется в полиэтиленовом картридже объемом 300 мл / мягкой трубе 600 мл и наносится с помощью пистолета.

РАЗМЕР ШВА И ПРИГОДНОСТЬ

Ширина шва:

Минимальная	6 мм
Максимальная	25 мм

Глубина шва:

Минимальная	10 мм (пористые основания) 6 мм (непористые основания)
Максимальная	15 мм

Соотношение ширины и глубины (в пределах вышеуказанных диапазонов):

Стыковые швы 2:1
Нахлесточные швы 1:1

ГРУНТОВКИ

CEMTEC ARBO PRIMER 2650	500 мл
(длина шва на упаковку – около 125 м)	
CEMTEC ARBO PRIMER 2402	500 мл
(длина шва на упаковку – около 200 м)	
CEMTEC ARBO PRIMER 2172	500 мл
(длина шва на упаковку – около 200 м)	

ОЧИСТИТЕЛИ

CEMTEC ARBO CLEANER 17: 1 литр на основе ксилола. Не подходит для пластика и деликатных покрытий.

CEMTEC ARBO CLEANER 16: 1 литр на спиртовой основе

РАСХОД	Размер шва (мм)	
	м/л	
	6 x 6	27.8
	9 x 6	18.5
	12 x 9	9.3
	18 x 10	5.6
	25 x 10	4.0
УПАКОВКА	24 картриджа по 300 мл и 25 мягких труб по 600 мл в коробке. Насадки в комплекте	
ЦВЕТ	Белый, черный и прозрачный	

Отсканируйте для просмотра паспорта на изделие



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полиуретановые насадки

Пистолеты для затирки швов

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не представляет особой опасности, но для получения полной информации см. паспорт безопасности материала.

Важно:

Информация в данной брошюре основана на принципах добросовестности и результатах, полученных в ходе опыта и испытаний. Однако все рекомендации и предложения даются без гарантии, поскольку условия использования находятся вне нашего контроля. Товары поставляются в соответствии с условиями продаж Компании, копия которых предоставляется по запросу.

Герметики Arbo производятся в Саудовской Аравии по технической лицензии Adshead Ratcliffe UK.

TD/PDS/1210/B

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества
CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575
Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI