

CEMTEC PU PRIMER

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ВЛАГООТВЕРЖДАЕМАЯ ГРУНТОВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НОРМАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛОВ

CEMTEC PU PRIMER – это однокомпонентная влагоотверждаемая полиуретановая грунтовка на основе растворителя, соответствующая нормам по содержанию ЛОВ, для бетонных и деревянных поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Улучшение адгезии полиуретановых систем палубных покрытий, полиуретановых герметиков для швов к бетону и дереву, а также обеспечение адгезии между слоями полиуретановых покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВОЙСТВО	ЗНАЧЕНИЕ
Консистенция	Жидкость
Цвет	От желтоватого до янтарного
Запах	Слабый ароматный
Масса галлона	9,55 +/- 1,10 фунта (при 75 °F)
Вязкость по Брукфилду	Максимум 500 сП (при 75 °F)
Время высыхания на ощупь	Минимум 2 часа (при температуре 75 °F, 50% отн. вл.)
Сухой остаток	68% +/- 2% (по массе)
Содержание ЛОВ	98 г/л (за вычетом растворителей, исключенных из списка ЛОВ США)
Срок хранения	Минимум 6 месяцев (при хранении в невскрытых контейнерах в сухом прохладном месте)
Время отверждения	Минимум 2 часа, максимум 8 часов

НАНЕСЕНИЕ

Все поверхности должны быть очищены от загрязнений, таких как отвердители, упрочнители бетона, антиадгезионные составы, краска и т.д. Мы рекомендуем использовать водоотверждаемые составы вместо бетоноотверждающих составов. Все поверхности должны быть чистыми, прочными и сухими. По возможности рекомендуется пескоструйная обработка, в противном случае может быть достаточно кислотного травления и чистки металлической щеткой.

Перед нанесением CEMTEC PU PRIMER все растворители должны испариться. Для достижения наилучших результатов следует выдержать поверхность, покрытую CEMTEC PU PRIMER, не менее 2 часов перед нанесением полиуретановой мембраны или герметика для швов. Если по каким-либо причинам грунтовка отвердевает более 8 часов, поверхность следует отшлифовать и повторно загрунтовать CEMTEC PU PRIMER. CEMTEC PU PRIMER не следует наносить на влажные поверхности, так как не удастся добиться полного сцепления и проникновения. Может наноситься кистью, валиком или распылением. Вскрытые контейнеры необходимо использовать в течение одного-двух дней, так как продукт чувствителен к влаге.

ОЧИСТКА

Оборудование и инструменты необходимо очищать сразу после использования ацетоном или другим растворителем, исключенным из списка ЛОВ США.

ДОСТУПНОСТЬ

Данный продукт разработан и изготовлен для использования специалистами, знакомыми с подготовкой поверхности и процедурой нанесения. Всем остальным следует проконсультироваться со специалистом. Использование продукта без профессиональной помощи осуществляется на свой страх и риск.

TD/0415/C

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	250-350 кв. футов на галлон в зависимости от поверхности. Для шероховатых поверхностей может потребоваться 250 кв. футов на галлон, для более гладких поверхностей – до 350 кв. футов на галлон
УПАКОВКА	Банка 1 л
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

