

UREKEM AG2

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ГАЗОНА

ОПИСАНИЕ

UREKEM A G2 – это двухкомпонентный атмосферостойкий клей на полиуретановой основе, разработанный для искусственного газона и аналогичных материалов на внешних территориях и внутри помещений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двухкомпонентный и не требует влажности воздуха
- Простота нанесения с помощью стандартного оборудования
- Отличная прочность сцепления и сопротивление отслаиванию
- Отличная устойчивость к воздействию воды и тепла

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сады и ландшафты
- Бетон, фанера, плитка и некоторые другие основания
- Бассейны, аквапарки и другие влажные зоны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандартные технические параметры

Плотность при 25 °C	1.58
Вязкость при 25 °C	23 000-27 500 сП
Время открытой выдержки	около 90 минут при 25 °C. При более высокой относительной влажности и более высокой температуре время открытой выдержки уменьшается
Соотношение компонентов смеси по массе	А к В 100:30
Предельная прочность сцепления	3 дня
Рекомендуемая толщина	500-1000 мкм в зависимости от основания и текстуры обратной стороны отделочного материала

СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке при соблюдении условий хранения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

UREKEM AG2 можно наносить как на пористые, так и на непористые поверхности. Перед нанесением **UREKEM AG2** основания должны быть чистыми и сухими. Компонент В следует высыпать в емкость с компонентом А и тщательно перемешать в течение трех минут до однородного цвета. Небольшие количества (менее 2 кг) можно смешивать вручную, однако рекомендуется механическое перемешивание.

Валиком, кистью, кельмой или шпателем нанесите материал на пол толщиной 0,5-1,0 мм, а затем прижмите к нему искусственный газон, ковролин или отделочный материал с помощью упрочненного валика. Рекомендуется прокатывать валиком в одном направлении, чтобы избежать образования складок на поверхности. При работе на вертикальных поверхностях дождитесь, когда материал станет менее жидким и более липким, прежде чем прижимать к нему искусственный газон, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Дайте материалу затвердеть в течение нескольких часов, прежде чем запускать легкое движение по нему, и еще в течение 3 дней для полного затвердевания.

ОЧИСТКА

Очистите инструменты и оборудование с помощью растворителя, например, ксилола, метилэтилкетона и др. Не допускайте затвердевания материала на оборудовании.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Во время смешивания и нанесения надевайте перчатки, защитные очки и защитную обувь.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- При проглатывании или попадании в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

TSS/PDS/2018/A

РАСХОД	16 м ² при 500 мкм
УПАКОВКА	Комплект 12,6 кг (А+В)
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие