

FLOORTOP 2K

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА



ОПИСАНИЕ

FLOORTOP 2K — это высокоподвижная самовыравнивающаяся двухкомпонентная стяжка для легкого нанесения на бетонные полы для последующей укладки напольных покрытий. В состав входят современные акриловые полимеры, обеспечивающие превосходную эластичность и гладкость самовыравнивающегося состава, толщина слоя которого может достигать 10 мм.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Текучая консистенция для самовыравнивания.
- Подача с помощью стандартного оборудования.
- Самовыравнивание для гладкого, ровного пола.
- Минимальная усадка для исключительной устойчивости к растрескиванию.
- Улучшенная эластичность.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Нанесение на дерево, плитку и террасу.
- Гладкая бетонная поверхность.
- Выравнивание стертых полов.
- Стяжка под напольные покрытия.
- Выравнивающий слой под керамическую плитку.
- Полы в больницах и гостиницах до укладки коврового или винилового покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следующие результаты получены в лабораторных условиях за 28 дней.

Прочность на сжатие

ASTM C 109 (м): 30 МПа

Прочность сцепления

ASTM C 1042: 8 МПа

Прочность на изгиб

ASTM C 348: 10 МПа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

На момент нанесения материала возраст нового бетона должен составлять не менее 3 дней, а поверхность должна быть обработана щеткой для обеспечения надежного механического сцепления со стяжкой. В случае отсутствия соответствующей текстуры нового бетона выполните приведенные ниже действия по подготовке поверхности старого бетона. Старый бетон должен быть чистым и шероховатым. Следует удалить с поверхности масло, грязь, мусор, краску и неустойчивый бетон и обработать поверхность с помощью шабера, бучарды, дробеструйного аппарата или фрезероувальной машины по бетону для получения профиля поверхности, аналогичного обработке крупнозернистой наждачной бумагой. Последним этапом очистки является полное устранение всех остатков с помощью пылесоса или мойки под давлением.

Кислотное травление допустимо только в том случае, если механическая обработка неосуществима и если травление будет выполняться подрядчиком, имеющим опыт выполнения таких работ. Соли, образовавшиеся в результате реакции, следует тщательно смыть под давлением. Дайте бетону полностью высохнуть.

Примечание

Даже при правильном выполнении обработанная кислотой поверхность может не обеспечить такого прочного соединения, как обработанная механическим способом поверхность. У бетона должна быть пористая поверхность без остатков отвердителей и герметиков.

Смешивание

Небольшой объем можно перемешать с помощью дрели и насадки для смешивания. Для больших объемов используйте лопастную мешалку. Добавьте необходимое количество жидкости для смешивания, а затем сухой состав. Перемешивайте в течение минимум 3 минут для получения однородной смеси. Смесь следует быстро доставить в зону ремонта и сразу же нанести на поверхность.

Нанесение

Для создания равномерной и ровной поверхности требуется непрерывное нанесение смеси. Начните с угла и наносите материал сплошной полосой вдоль края, затем как можно быстрее вернитесь в исходное положение. Для облегчения нанесения можно использовать зубчатые валики и скребки, кельмы и гладилки.

Отделка

Данный состав является самовыравнивающимся и не требует отделки или заглаживания.

Отверждение

В большинстве случаев FLOORTOP SL не требует стандартного отверждения. В условиях жаркого ветра или быстрой сушки рекомендуется распыление воды или полимеризация во влажной среде в течение 24 часов после окончания схватывания материала.

ОЧИСТКА

Очистите инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Предназначена для внутреннего применения.
- Не используйте для наружного применения и в помещениях, постоянно подвергающихся воздействию влаги или воды.
- Не используйте в качестве износостойкого покрытия для промышленных полов.
- Хранить в сухом месте.

РАСХОД	Площадь покрытия одной упаковки составляет 4,1 м ² при средней толщине 5 мм
УПАКОВКА/ ОБЪЕМ	Пакеты, содержащие 30 кг порошка и 8,1 л жидкости. Объем смеси составляет 21 л.
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

