

UREPRIME 21

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА И ГЕРМЕТИК



ОПИСАНИЕ

UREPRIME 21 — это однокомпонентный полиуретановый герметик, предназначенный для грунтовки бетонного пола / модифицированных полимерами стяжек перед нанесением полиуретановых растворов, таких как UREMORT 5000. Подходит для нанесения поверх UREMORT 5000 в качестве герметика. Сохраняет отличную эластичность, обеспечивая прочность в течение всей эксплуатации пола.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный, не требует смешивания.
- Простота нанесения с помощью стандартного оборудования.
- Отличная эластичность при эксплуатации.
- Отличная стойкость к воде, органическим химикатам, растворителям и щелочам.
- Отличная устойчивость к истиранию и износу.
- Возможность использования для пылезащиты бетонных полов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

UREPRIME 21 может наноситься на бетон или модифицированные полимерами стяжки. Возраст нового бетона должен быть не менее 7 дней, а модифицированных стяжек — не менее 3 дней. Все поверхности необходимо очистить от пыли и мелких частиц.

Подготовка поверхности: необходимо устранить все загрязнения, такие как масло, отвердители, краски, цементное молочко, непрочный бетон и т.д. Поверхность подготавливается вакуумной дробеструйной обработкой. Кислотное травление не рекомендуется.

Смешивание и нанесение: UREPRIME 21 — однокомпонентная система, не требующая предварительного смешивания. Материал может наноситься в качестве грунтовки с помощью кисти или валика, а также в качестве герметика на полиуретановые растворы, такие как UREMORTAR 5000.

ОЧИСТКА: очистите инструменты и оборудование с помощью растворителя, ксилола, метилэтилкетона и др. Не допускайте затвердевания материала на оборудовании.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев в заводской нераспечатанной упаковке при соблюдении условий хранения.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Во время нанесения надевайте перчатки, защитные очки и защитную обувь.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу. При проглатывании или попадании в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Устойчивость к химикатам и растворителям	Изменение поверхности	Вид изменения
Продолжительность испытаний: 12 месяцев		
Дистиллированная вода	ОК	--
Водопроводная вода	ОК	--
Морская вода	ОК	--
Серная кислота 10%	ОК	--
Соляная кислота 10%	ОК	--
Азотная кислота 10%	ОК	--
Уксусная кислота 10%	10 дней	Образование пузырей
Муравьиная кислота 10%	8 дней	Образование пузырей
Молочная кислота 25%	ОК	--
Лимонная кислота 10%	ОК	--
Дубильная кислота	ОК	--
Жирные кислоты льняного масла	ОК	--
Раствор соды 20%	ОК	--
Раствор хлорида натрия 10%	ОК	--
Сахарный раствор 30%	ОК	--
Раствор гидроксида калия 10%	ОК	--
Аммиак 10%	20 дней	Образование пузырей
Раствор гипохлорита натрия, 3% свободного хлора	ОК	--
Перекись водорода, 10%	ОК	--
Бензин высшего сорта	ОК	--
Крезол	5 дней	Разрушение
Ксилол	ОК	--
Дихлорметан	1 день	Разрушение
Ацетат этиленгликоля	ОК	--
Ацетон	10 дней	Размягчение
Спирт, 10%	ОК	--

РАСХОД	Теоретическая площадь покрытия 1 банки составляет 38 м ² при толщине 100 мкм.
УПАКОВКА	Банка объемом 1 галлон
ЦВЕТ	Прозрачный. Особые цвета доступны по запросу.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

